ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ETAP SYSTEMU

02

Utrwalenie i czerń

01 **PRZYGOTOWANIE**
sucha deska bez luźnego węgla

02 **LAZURA YAKISUGI**
utrwalenie i czerń

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać szczelnie zamknięte, w pozycji pionowej, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

LAZURA YAKISUGI

Czarna lazura na bazie wody do drewna opalanego — utrwala zwęglenie, zachowuje głęboką czerń

ECOWOOD LAZURA YAKISUGI to czarna lazura na bazie wody do desek opalanych metodą yakisugi. Utrwala warstwę zwęglenia — wiąże luźny węgiel na powierzchni i ogranicza pylenie przy dotyku, ogranicza chłonięcie wody i zachowuje głęboką czerń desek. Satynowe wykończenie podkreśla fakturę drewna opalanego. Zastosowania: elewacje z desek opalanych, ogrodzenia, bramy i lamele, pergole i podbitki.

ok. 20 m²/l na jedną warstwę
WYDAJNOŚĆ

minimum 2
LICZBA WARSTW

ok. 2 h (20 °C); po wyschnięciu poprzedniej
KOLEJNA WARSTWA

powyżej +5°C
TEMPERATURA STOSOWANIA

Wydajność: ok. 20 m²/l na jedną warstwę (0,7 l to ok. 14 m², 2,5 l to ok. 50 m²); rzeczywiste zużycie zależy od głębokości opalenia, szczotkowania i chłonności deski i sposobu nakładania

Temperatura stosowania: powyżej +5°C; chronić przed mrozem (produkt wodny)

Podłoża i przygotowanie

Przede wszystkim deski opalane. Sprawdza się także jako czarne, satynowe wykończenie drewna miękkiego i thermodrewna. Na podłogę tarasu i schody polecamy ECOWOOD OLEJ DO TARASU.

Deska sucha, bez kurzu i luźnego węgla — zmieść miękką szczotką. Nie myj warstwy zwęglenia CLEANEREM ani myjką ciśnieniową. Przed pracą wykonać próbę na niewidocznym fragmencie własnej deski.

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DANE PRODUKTU

POSTAĆ
ciecz

KOLOR
czarny

BAZA
czarna lazura akrylowa na bazie wody; bezwonna

WYKOŃCZENIE
satynowe; zachowana faktura opalenia

PH
ok. 6 (roztwór 20 %)

GĘSTOŚĆ
1,096 g/cm³ (20°C)

NARZĘDZIA
pędzel lub tampon; mycie narzędzi wodą

OKRES TRWAŁOŚCI
24 miesiące w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu

OPAKOWANIE
2,5 l

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

LAZURA YAKISUGI

Jak wykonać pracę

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Zawiera mieszaninę izotiazolinonów (konserwant) — może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice, unikać kontaktu z oczami. Pełne oznakowanie: etykieta i aktualna karta charakterystyki.

01 Stosować rękawice ochronne (szczegóły: karta charakterystyki, sekcja 8). Chronić przed dziećmi.

02 Przygotować deskę: sucha, bez kurzu i luźnego węgla; zmieść miękką szczotką, bez mycia CLEANEREM i bez myjki ciśnieniowej.

03 Produkt dokładnie wymieszać. Wykonać próbę na niewidocznym fragmencie własnej deski.

04 Nakładać cienko, pędzlem wzdłuż słojów, element po elemencie. Nie szorować warstwy zwęglenia.

05 Minimum dwie warstwy. Kolejną nałożyć po wyschnięciu poprzedniej — po ok. 2 h w 20 °C.

06 Świeżą powłokę chronić przed deszczem przez pierwszą dobę.

Informacje w niniejszej karcie technicznej oparte są na aktualnym stanie wiedzy o produkcie i jego badaniach użytkowych. Z uwagi na różnorodność podłoży i warunków stosowania zaleca się każdorazowo wykonanie próby własnej. Aktualna karta charakterystyki i etykieta produktu stanowią źródło informacji dotyczących bezpieczeństwa; w razie rozbieżności rozstrzygają etykieta i karta charakterystyki. Niniejsza karta techniczna unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786